

JACKOBOARD®

Afdichtingsset 2-k.



Toepassingsgebieden

Voor het afdichten van de stootvoegen van het bouw- en tegelement JACKOBOARD® Plano en/of het douche-element JACKOBOARD® Aqua met keramische vloerafwerkingen in vochtige ruimtes, douches enz.

Verwerking

Lees vóór de verwerking a.u.b. de veiligheidsadviezen op het etiket. Verwerkingstemperatuur: +5 °C tot +20 °C

Beide componenten worden in een schone mengbak klontervrij gemengd tot een homogene, gebruiksklare consistentie is bereikt. Hiervoor zijn de hoeveelheden van de componenten al op elkaar afgestemd. Het product wordt met een stevige kwast of pleisterspaan royaal en volledig dekkend op alle af te dichten stootvoegen van het bouw- en tegelement JACKOBOARD® Plano en/of het douche-element JACKOBOARD® Aqua aangebracht.

De afdichtingsmassa wordt volgens de breedte van de afdichtingsband + 1 cm oversteek aangebracht. De hoeveelheid afdichtingsmassa volstaat voor ca. 10 m. Het aangemaakte materiaal dient binnen een halfuur te worden verwerkt. Stijf geworden afdichtingsmassa mag niet weer verwerkbaar worden gemaakt door water of vloeibare component toe te voegen.

In de hoeken worden eerst de afdichtingshoeken zonder plooiën in de afdichtingsmassa ingebed. De bovenzijde van de afdichtingshoeken wordt dan met de afdichtingsmassa bestreken. Daarna worden de afdichtingsbanden centraal op de af te dichten voegen geplaatst en glad en zonder plooiën ingebed. De afdichtingsbanden worden op de afdichtingshoeken geplaatst met een kopse overlap van ca. 50 mm.

Afsluitend worden de afdichtingsbanden met de volgende laag bestreken. Na 4 uur kunnen keramische vloerafwerkingen met dunbedmortel op de afdichtingsmassa worden aangebracht.

Opmerking

De gegevens in dit document zijn gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring. Ze vormen geen garantie in juridische zin. Bij de toepassing dient altijd rekening te worden gehouden met de bijzondere omstandigheden van het specifieke geval, met name ook in bouwfysisch, bouwtechnisch en bouwrechtelijk opzicht.

JACKON Insulation GmbH

Carl-Benz-Straße 8
D-33803 Steinhausen

T +49 (0) 5204 9955 - 0
F +49 (0) 5204 9955 - 400

E info@jackodur.com
W www.jackon-insulation.com

JACKON
by BEW